

## ALPHA PROJECTTEX

Universele muurverf, goed dekkend



All round inzetbare matte muurverf

Belangrijkste eigenschappen

Speciaal voor grote nieuwbouw- en renovatieprojecten  
Goede dekking  
Mat uiterlijk  
Schrobvast (Klasse 2 volgens DIN EN 13300)  
Ruimten na schilderen direct te gebruiken  
Oplosmiddelvrij en geurarm

### TOEPASSING

Toepassing

Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten, papierbehang e.d. Geschikt voor toepassing over glasweefsel.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	1,59 kg/dm <sup>3</sup> .
Glansgraad	Mat.
Vaste stofgehalte	58 gew.% = 34 vol.%.
Schrobvastheidsklasse	Schrobvast klasse 2, volgens DIN EN 13300.
Dekkracht	Alpha Projecttex heeft een goede dekkraft; over het algemeen kan in één laag een dekkend resultaat worden verkregen.
Vergelingsweerstand	Niet vergelend.
Structuur	Glad.

### VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Omgevings-, ondergrond- en verftemperatuur: 5-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
----------------------	--

Verwerkingsmethoden instellingen/types	<p>Met kwast, roller en airless spray.          Kwast: bij voorkeur Meesterhand Aqua.          Roller: bij voorkeur Meesterhand muurverroller (grove ondergrond) en Meesterhand muurverroller, poolhoogte 8 mm (gladde ondergrond).</p> <p>Airless spray:          Verdunning: 0-2% water.          Spuitdruk: 160-180 bar.          Spuitopening: 0,017-0,019 inch.          Spuithoek 50°.</p> <p>Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.          Door dit product te verspuiten wordt een goed esthetisch resultaat bereikt. Met (na)rollen kan een uitstekend esthetisch resultaat bereikt worden.</p>
Theoretisch rendement	9-11 m <sup>2</sup> /l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Droging bij 20°C en 65% RV	Stofdroog na: ca. 1 uur. Overschilderbaar na: ca. 5 uur.
Verdunning/reiniging gereedschap	Met water.
Overschilderbaar	Goed overschilderbaar met dispersieverven.

## SYSTEEMINFORMATIE

---

Onbehandelde ondergronden	<p>Voorbehandeling van onbehandelde ondergronden          De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d.          Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600</p> <p>Beton          De op het beton aanwezige (poederende) cementhuid volledig verwijderen door afborstelen.          Eventuele zoutuitslag droog afborstelen.</p> <p>Hardboard          Eventuele hechtingsbelemmerende stoffen verwijderen door ontvetten en/of schuren.</p> <p>Gipsgebonden ondergronden          Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.</p> <p>Enigszins poederende ondergronden          Voorbehandelen met bijvoorbeeld Alpha Primer SF.</p> <p>Zuigende ondergronden          Voorstrijken met Alpha Aquafix.          Afwerking van nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog)          Na voorbehandeling dekkend afwerken met Alpha Projecttex.</p> <p>Afwerking van board, gips- en spaanplaat          Na een eventuele voorbehandeling als volgt behandelen:          Spijker gaatjes e.d. vullen met een geschikt binnenvulmiddel.</p>
---------------------------	---

Dekkend afwerken met Alpha Projecttex.

## MILIEU EN CERTIFICERING

BREEAM	Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/a WB:
	Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
	VOC van Alpha Projecttex gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	5 g/l

## VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	>100°C.
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

## ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 12 maanden. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	10 liter.
Beschikbare kleuren	Wit en vele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.